



RENOVAID

RENOQUICK DUO

Elastische reparatieplamuur en lamineerpasta op basis van epoxy



Toepassing:

Snelle 1 uurs reparatieplamuur en lamineerpasta voor houtconstructies.

Eigenschappen:

- Duurzaam.
- Blijvend elastisch.
- Uitstekende hechting op onbewerkt en gegrond hout, epoxy, polyester, steenachtige materialen en metalen (mits ontvet en ontdaan van corrosie).
- Verwerkingstijd: 20 minuten bij 20° C, uitharding in 1 uur.
- Laagdikte 0 - 10 mm.
- Geeft een zeer gladde finish.
- Goed te schuren.
- Goed overschilderbaar met Renogron, watergedragen (acrylaat)-, alkydhars- of high solid verfsysteem.
- Krimpt en zwelt niet.
- Kan trillingen opvangen.
- Vrij van oplosmiddelen.

Renovaid BV

Onderhoudssystemen
Spuiweg 22-L
5145 NE Waalwijk

Tel: 0162 - 76 41 88

Fax: 0162 - 76 42 10

E-mail: info@renovaid.nl

www.renovaid.nl

RENOQUICK DUO

Elastische reparatieplamuur en lamineerpasta op basis van epoxy

Eigenschappen van Renoquick	Specificatie	
	Component A	Component B
Levervorm	pasta	pasta
Kleur	wit	naturel
Geur	epoxy	amine
Dichtheid (g/cm³)	ca. 1,26	ca. 1,85
Viscositeit (mPa.s)	pasteus	pasteus
Houdbaarheid (maand)	12	12

Fysische eigenschappen Renoquick Componenten A en B.

Eigenschappen gemengd product	Specificatie
	Renoquick
Mengverhouding (gewichtsdelen)	41 A / 59 B
Mengverhouding (volumedelen)	50 A / 50 B
Verwerkingstemperatuur (°C)	2 – 30
Piekexotherm (°C)	162
Verwerking (modelleerbaarheid)	++
Schuurbaarheid (na 1 uur)	++
Doorharding (Shore D na 24 uur)	70
Druksterkte (N/mm²)	89,6
Treksterkte (N/mm²)	9,4
E-modules trek (N/mm²)	50,9

Legenda:

- ++ uitstekend
- + goed
- +/- redelijk
- slecht
- .. zeer slecht

Technische eigenschappen Renoquick (gemengd product).

Omgevingsconditie:

- Te verwerken tussen 2° en 30° C.
- **Attentie:** door zoninstraling kan de omgevingstemperatuur aanzienlijk hoger zijn dan de luchttemperatuur. Bij twijfel, meet de temperatuur van de reparatieplek of bescherm de reparatie tegen directe zoninstraling.
- Maximale relatieve luchtvochtigheid 85%. Niet toepassen bij regen of mist tenzij afgeschermd.
- Ondergrond moet 3° C boven het dauwpunt zijn.

Verwerkingstijd:

- 20 Minuten bij 20° C.

Gebruiksaanwijzing:

- Gebruik een professioneel doseerpistool.
- Bij eerste gebruik controleren of beide componenten goed gedoseerd worden. De eerste centimeter product niet gebruiken.
- Goed mengen op een schone ondergrond totdat een homogene massa met een egale kleur is verkregen.
- Laagdikte 0 tot 10 mm. Bij lamineren minimaal 3 mm. tot maximaal 10 mm.
- Na gebruik het einde van de koker reinigen en de verpakking sluiten.
- Aanbrengen met een plamuurmes.
- Na uitharding schuren.
- Afwerken met Renogron, watergedragen (acrylaat)-, alkydhars- of high solid verfsysteem.

RENOQUICK DUO

Elastische reparatieplamuur en lamineerpasta op basis van epoxy

Veiligheidsinformatie:

- Raadpleeg de veiligheidsbladen.
- Oplosmiddelvrij.
- Gebruik bij schuren een stofmasker(P2) ter voorkoming van inademing van zowel epoxy- als houtschuurstof.
- Component A en nog niet uitgehard gemengd product bevat epoxy verbindingen. Zie de aanwijzingen in de veiligheidsbladen.
- Gebruik daarom deugdelijke handschoenen (goede kwaliteit nitrile of neopreen).
- Voorkom besmetting via vervuilde kleding. Werk schoon en hygiënisch.

Opslag, vervoer en houdbaarheid:

- Droog opslaan tussen 5° en 30° C.
- Houdbaarheid 12 maanden na productiedatum (zie onderrand kokers).
- ADR vrijgesteld (gelimiteerde hoeveelheden).

Milieu informatie:

- Raadpleeg de veiligheidsbladen.
- Buiten bereik van kinderen en dieren bewaren.
- Uitgehard product is inert en onschadelijk.
- Lege en gereinigde kokers kunnen op normale wijze worden afgevoerd.
- Niet gemengde restproducten behandelen als chemisch afval.
- Product (ook uitgehard) niet verbranden in een open haard. Er kunnen schadelijke ontledingssgassen vrijkomen.
- Voorkom aanraking met grond- en oppervlaktewater (giftig voor in het water levende organismen).

Zie de Renovaid werkwijzen voor toepassingsmogelijkheden en applicatie methodieken.

Voor verdere informatie:

Spuiweg 22-L, 5145 NE, Waalwijk.
Tel.: 0162-764188, fax: 0162-764210
info@renovaid.nl, www.renovaid.nl